



## Bardages

# Jl 25-180-1085

Jl - Jl Atl - Jl AuvSE - Jl Bret - Jl Est - Jl Nord - Jl SO

Jl 25-180-1085 est une plaque de bardage à plages lisses conçue pour la pose avec nervures horizontales et bien sûr aussi verticales. Les fixations sont logées en fonds de nervures. En pose horizontale double peau, Jl25-180-1085 s'appuie sur des écarteurs distants au maximum de deux mètres. La laque définie à la commande de Jl 25-180-1085 est appliquée en face CO.



Article	Épaisseur (mm)	Masse (kg/m <sup>2</sup> )
7	0,63	5,56
7	0,75	6,62

\*en pose horizontale l'épaisseur minimale de la tôle est 0,75 mm

## Caractéristiques techniques

Longueur standard	à partir de 1000 jusqu'à 13600 mm
Largeur de tôle	1085 mm
Type de métal	Acier S320 GD
Revêtements	Ultra 60, Ultra-X (70-75 μ), HPS 200 Ultra, Essential (25 μ) selon le nuancier MR101_Colorflow
Accessoires	Translucides, pièces pliées crantées ou non, closoirs etc. consultez notre brochure MR036_Accessoires

## Normes de référence

Acier galvanisé	NF EN 10346:2015 - tolérances selon NF EN 10143:2006 - NF P34-310:2017
Acier prélaqué	NF EN 10169:2022 - NF P34-301:2017
Tolérances / Géométrie	Recommandations Professionnelles bardage RAGE de juillet 2014
Essais	NF P 34-503 interprété selon Recom. Prof. RAGE annexes D, E et N pour vent Eurocode (NF EN 1991-1-4 + AN) et annexes K, E et N pour vent Règles NV65 modifiées 2009
Calcul statique	Essais selon NF P 34-503:1995 interprété selon Recom. Prof. RAGE 2014 annexes D, E et N pour vent Eurocode (NF EN 1991-1-4+NA:2012) et annexes K, E et N pour vent Règles NV65 modifiées 2009
Emploi	Recommandations professionnelles bardage RAGE de juillet 2014

## Certifications

Environnement	vérification INIES de la FDES: N° 6-696:2021
Sismique	Rapport d'étude CEBTP N° BEB2.H.9005-1
Ecran de cantonnement	Classement DH 60 et D <sub>600</sub> 60 selon PV N° EFR-18-001551-E

## Possibilités techniques

Cintrage convexe	naturel à la pose par crantage	Consultez notre brochure MR071_Procédés de bardage non
------------------	-----------------------------------	---

Pour vous assurer que vous disposez de la dernière version, nous vous invitons à récupérer la dernière version sur notre site web : [Cliquez ici](#)

Ou scannez le QR Code :



## Portées d'utilisation (en mètres) selon Eurocodes

PV Veritas N° 1456421/4Arev1

Portées admissibles en fonction du nombre d'appuis et les charges de vent (non pondérées) calculées selon NF EN 1991-1-4 et son annexe nationale. Le critère de flèche limite pris en compte est de 1/150<sup>ème</sup> suivant les Recommandations Professionnelles RAGE. En pose horizontale bardage double peau, la portée pratique est limitée par la distance maximale admissible entre les écarteurs. Si vous avez des questions, veuillez contacter le service technique.

### Pression admissible

Épaisseur daN/m <sup>2</sup>	0,63 mm		0,75 mm	
	Simple	Double	Simple	Double
50	2,60	3,37	2,76	3,57
60	2,45	3,17	2,60	3,36
70	2,33	3,01	2,47	3,19
80	2,23	2,88	2,36	3,05
90	2,14	2,77	2,27	2,93
100	2,07	2,67	2,19	2,83
110	2,00	2,59	2,12	2,74
120	1,94	2,38	2,06	2,66
130	1,89	2,20	2,01	2,59
140	1,85	2,04	1,96	2,43
150	1,80	1,91	1,91	2,27
160	1,77	1,79	1,87	2,13
170	1,68	1,68	1,84	2,00
180	1,59	1,59	1,80	1,89
190	1,50	1,50	1,77	1,79
200	1,43	1,43	1,70	1,70

nous consulter pour: autres épaisseurs d'aciers, autres charges appliquées, portées très inégales, etc.

### Dépression admissible

Épaisseur daN/m <sup>2</sup>	0,63 mm		0,75 mm	
	Simple	Double	Simple	Double
50	2,48	3,24	2,63	3,44
60	2,33	3,05	2,47	3,24
70	2,22	2,90	2,35	3,07
80	2,12	2,77	2,25	2,94
90	2,04	2,67	2,16	2,83
100	1,97	2,58	2,09	2,73
110	1,91	2,49	2,02	2,64
120	1,85	2,42	1,96	2,57
130	1,80	2,36	1,91	2,50
140	1,76	2,23	1,86	2,44
150	1,72	2,08	1,82	2,38
160	1,68	1,95	1,78	2,33
170	1,65	1,84	1,75	2,19
180	1,62	1,74	1,71	2,07
190	1,59	1,65	1,68	1,96
200	1,56	1,56	1,66	1,86

nous consulter pour: autres épaisseurs d'aciers, autres charges appliquées, portées très inégales, etc.

Pour vous assurer que vous disposez de la dernière version, nous vous invitons à récupérer la dernière version sur notre site web : [Cliquez ici](#)

Ou scannez le QR Code :



## Portées d'utilisation (en mètres) selon NV65

PV Veritas N° 1456421/3Arev1

Portées admissibles en fonction du nombre d'appuis et les charges de vent normales (non pondérées) calculées selon Règles NV65 modifiées 2009. Le critère de flèche limite pris en compte est de 1/200<sup>ème</sup> suivant les Recommandations Professionnelles RAGE. En pose horizontale bardage double peau, la portée pratique est limitée par la distance maximale admissible entre les écarteurs. Si vous avez des questions, veuillez contacter le service technique.

### Pression admissible

Épaisseur daN/m <sup>2</sup>	0,63 mm		0,75 mm	
	Simple	Double	Simple	Double
50	2,35	3,05	2,50	3,25
60	2,25	2,90	2,35	3,05
70	2,10	2,75	2,25	2,90
80	2,00	2,60	2,15	2,75
90	1,95	2,50	2,05	2,65
100	1,90	2,40	2,00	2,55
110	1,80	2,15	1,95	2,50
120	1,75	2,00	1,85	2,35
130	1,70	1,85	1,80	2,20
140	1,70	1,70	1,80	2,05
150	1,60	1,60	1,75	1,90
160	1,50	1,50	1,70	1,75
170	1,40	1,40	1,65	1,65
180	1,30	1,30	1,60	1,60
190	1,25	1,25	1,50	1,50
200	1,20	1,20	1,40	1,40

nous consulter pour: autres épaisseurs d'aciers, autres charges appliquées, portées très inégales, etc.

### Dépression admissible

Épaisseur daN/m <sup>2</sup>	0,63 mm		0,75 mm	
	Simple	Double	Simple	Double
50	2,25	2,95	2,40	3,10
60	2,10	2,75	2,25	2,95
70	2,00	2,65	2,15	2,80
80	1,95	2,50	2,05	2,65
90	1,85	2,40	1,95	2,55
100	1,80	2,35	1,90	2,50
110	1,75	2,25	1,85	2,40
120	1,70	2,15	1,80	2,35
130	1,65	2,00	1,75	2,25
140	1,60	1,85	1,70	2,20
150	1,55	1,75	1,65	2,05
160	1,55	1,65	1,60	1,95
170	1,50	1,55	1,60	1,80
180	1,45	1,45	1,55	1,70
190	1,45	1,35	1,55	1,65
200	1,40	1,30	1,50	1,55

nous consulter pour: autres épaisseurs d'aciers, autres charges appliquées, portées très inégales, etc.

Pour vous assurer que vous disposez de la dernière version, nous vous invitons à récupérer la dernière version sur notre site web : [Cliquez ici](#)

Ou scannez le QR Code :

