

Réf. : QSFUN1433/C

TYPE GOUTTIERE

Gouttière : 1/2 ronde
Pose : Chevron

NORME NF EN 1462 Non testé

Résistance à la corrosion : A
Résistance à la charge : Non testé

CARACTERISTIQUES GENERALES

Développé de 33 cm
Boudin de 14 mm
Tige de 250 mm
Nez paillette
paillette arrière soudée
Acier Galvanisé à chaud après fabrication selon la norme 1461
Feuillard 25 x 2.5 mm

CONDITIONNEMENT

Nbre pièces par carton 50
Dimensions carton (mm) 385x385x325
Poids du carton (Kg) 14.75

CARACTERISTIQUES DEMI-LUNE

| | 250 | | 333 | | 400 |
|------------|-----|------|-----|----|------|
| Ø du Bd ±1 | 14 | 18 | 14 | 18 | 18 |
| R ext. | 60 | 52,2 | 85 | 80 | 99,5 |
| A ±1 | 55 | 47,5 | 77 | 72 | 90,5 |
| B ±2 | - | 8 | - | 8 | 8 |
| C ±1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| D mini | 9 | 7,5 | 18 | 10 | 12 |

Rappel du DTU 40.5 : crochets de gouttière

Gouttières pendantes

Les gouttières sont posées sur des crochets qui sont :

- en acier galvanisé, dans le cas des gouttières en zinc,
- en cuivre, dans le cas des gouttières en cuivre,
- en acier galvanisé ou en acier inoxydable, dans le cas des gouttières en acier inoxydable.

Les crochets sont placés à un écartement qui est fonction des charges climatiques du lieu d'application. Cet espacement doit être, au plus, de 0.50 m.

Gouttières havraises, ardennaises ou nantaises

Ces gouttières reposent sur le versant par l'intermédiaire d'une bande de garantie. Elles trouvent leur pente en se plaçant obliquement par rapport à l'égout. Elles sont supportées par des crochets espacés de 0.50 m au maximum.

NF EN 1462 : Crochets de gouttières pendantes en pose chevron et bandeau

La norme NF EN 1462 (juillet 2010) relative aux crochets de gouttières pendantes fait état d'exigences minimales sur les matériaux utilisés et sur la résistance à la charge et à la corrosion.

Résistance à la charge :

Les crochets de gouttière d'une ouverture égale ou supérieure à 80 mm doivent être capables de supporter une charge sans qu'il y ait destruction ou déformation permanente supérieure à 5 mm à l'extrémité du crochet. En fonction de leur résistance et de la charge, les crochets sont classés en fort ou léger.

| Application | Charge d'essai | Résistance à la charge |
|-------------------------------------|----------------|------------------------|
| Crochet fort | 750N | H |
| Crochet léger | 500N | L |
| Crochet largeur d'ouverture < 80 mm | - | O |

Résistance à la corrosion

Les produits galvanisés à chaud après fabrication sont mieux protégés contre la corrosion et les agressions chimiques par une couche de zinc d'une épaisseur minimale de 45 µ, produits teints avec une couche de peinture supérieure à 80µm, les produits en inox ou en cuivre sont naturellement protégés contre la corrosion. Ces crochets sont notés A.

Les produits en acier pré galvanisé sont plus économiques avec une excellente résistance mécanique. La moindre épaisseur de zinc et les coupes non protégées les rendent plus sensibles à la corrosion, ils sont notés B.

Recommandation d'utilisation

Nous recommandons la pose de crochet de gouttière avec des pointes CFM FRENEHARD & MICHAUX. En zone neige, les crochets de gouttière « légers » sont à utiliser avec un raidisseur ou un tirant neige. L'usage des crochets dont la résistance à la corrosion est noté B sont déconseillés sur la bande littorale et en milieu pollué.

